TDS

TechnoAdd™ SL-01101-LL Slip Masterbatch

TechnoAdd™ Slip Masterbatch техник хусусиятлари

Кўрсаткич	Ўлчов бирлиги	Типик қиймат	Тавсия этилган усул
Ташқи кўриниш	—	Бир хил гранулалар	Визуал назорат
Эритма оқим кўрсаткичи, MFR (190°C/2,16 кг)	г/10 мин	3.2	ISO 1133-1 / ASTM D1238
Зичлик	г/см³	0.91	ISO 1183-1 / ASTM D792
Кристалланиш ҳарорати, Tc	°C	94–100	ISO 11357-3 / ASTM D3418
Эриш ҳарорати, Tm	°C	123–127	ISO 11357-3 / ASTM D3418
Термик парчаланиш бошланиш ҳарорати	°C	≥250	ISO 11358-1 / ASTM E1131
Тавсия этилган қайта ишлаш ҳарорати	°C	160–200	Ишлаб чиқарувчининг ички тавсияси

Изоҳ: кўрсатилган қийматлар типик бўлиб, спецификация чегаралари сифатида қаралмайди.

SL-01101-LL · UZ-CYR