TDS

TechnoAdd™ SL-01101-LL Slip Masterbatch

TechnoAdd™ Slip Masterbatch texnik xususiyatlari

Ko‘rsatkich	O‘lchov birligi	Tipik qiymat	Tavsiya etilgan usul
Tashqi ko‘rinish	—	Bir xil granulalar	Vizual nazorat
Eritma oqim ko‘rsatkichi, MFR (190°C/2,16 kg)	g/10 min	3.2	ISO 1133-1 / ASTM D1238
Zichlik	g/cm³	0.91	ISO 1183-1 / ASTM D792
Kristallanish harorati, Tc	°C	94–100	ISO 11357-3 / ASTM D3418
Erish harorati, Tm	°C	123–127	ISO 11357-3 / ASTM D3418
Termik parchalanish boshlanish harorati	°C	≥250	ISO 11358-1 / ASTM E1131
Tavsiya etilgan qayta ishlash harorati	°C	160–200	Ishlab chiqaruvchining ichki tavsiyasi

Izoh: ko‘rsatilgan qiymatlar tipik bo‘lib, spetsifikatsiya chegaralari sifatida qaralmaydi.